

種類	外観	表面張力 10-3N/m	P H	乳化安定度 mL(室温、24h)				不揮発分 質量 %	全硫黄分 質量 %	泡立ち 試験  mL (24±2°C)	金属腐食  室温 48h												
				水		硬水																	
				油層	クリーム層	油層	クリーム層																
A1種	1号	乳白色	-	8.5以上 10.5未満	こん跡	2.5以下	2.5以下	2.5以下	80以上	5以下	1以下	変色がないこと (鋼板)											
	2号			8.0以上 10.5未満		変色がないこと (アルミニウム 並びに銅板)																	
A2種	1号	半透明 ないし 透明	40未満	8.5以上 10.5未満	こ	ん	跡	2.5以下	2.5以下	2.5以下	80以上	5以下	1以下	変色がないこと (鋼板)									
	2号			8.0以上 10.5未満										変色がないこと (アルミニウム 並びに銅板)									
A3種	1号	透明	40以上	8.5以上 10.5未満										30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	変色がないこと (鋼板)
	2号			8.0以上 10.5未満																			変色がないこと (アルミニウム 並びに銅板)